

Cemento portland EN 197-1 - CEM I 52,5R Bianco

DENOMINAZIONE (EN 197-1)

Cemento bianco portland della classe di resistenza 52,5 ed elevata resistenza iniziale.

REQUISITI MECCANICI (EN 197-1)

	a 2 giorni	a 28 giorni
Valore di norma	≥ 30 MPA	$\geq 52,5$ MPA

REQUISITI FISICI E CHIMICI (EN 197-1)

Tempo inizio presa	min	≥ 45
Espansione	mm	≤ 10
Perdita al fuoco	%	$\leq 5,0$
Residuo insolubile	%	$\leq 5,0$
Solfati (come SO ₃)	%	$\leq 4,0$
Cloruri	%	$\leq 0,10$

IMPIEGHI TIPICI

- Tutte le tipologie di prefabbricazione
- Opere edilizie di particolare pregio (es. getti faccia vista e calcestruzzi colorati)
- Premiscelati

PRODOTTO dalla Aalborg Portland A/S (società della Cementir Holding) e distribuito dai centri di Civitavecchia (RM) .